

<布テープ性能表>

用途	品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
包装用	369ハガレイン	スフ布	合成ゴム系	0.25	8.10	77.5	8
	317	スフ布	合成ゴム系	0.29	9.25	73.4	8
	360	スフ布	合成ゴム系	0.25	7.35	70.1	9
	357	スフ布	合成ゴム系	0.23	7.21	56.6	9
	382	特殊繊維	合成ゴム系	0.19	7.40	46.5	9
	383	特殊繊維	合成ゴム系	0.15	7.10	36.5	8
	300	スフ布	ゴム系	0.32	4.98	64.4	8
	390	特殊繊維	合成ゴム系	0.21	7.93	61.5	9
	393	特殊繊維	合成ゴム系	0.2	8.80	54.1	8
	364	スフ布	合成ゴム系	0.25	7.35	70.1	9
384	特殊繊維	合成ゴム系	0.19	7.40	46.5	9	

養生用	337	スフ布	ゴム系	0.32	2.56	60.8	12
	337E	スフ布	ゴム系	0.29	3.21	51	13
	337EG	スフ布	ゴム系	0.29	2.84	48.7	13
	336GN	スフ布	ゴム系	0.27	2.45	54.5	10
	330E	スフ布	ゴム系	0.26	3.2	49.6	8