



CLOTH TEX TAPE 建築用養生テープ

樹脂サッシにも糊残りしにくい!

(当社従来品と比較)


プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こりやすい結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がせます。

point

樹脂サッシ・アルミサッシ対応

硬質塩ビ対応

オールシーズンOK



#652

Made in JAPAN

使用上のご注意

- この製品は、建築用に開発された製品です。用途以外には使用しないでください。
- 人体に直接貼らないでください。●電気絶縁用には使用しないでください。
- 被着体と使用期間・環境によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前に必ずお確かめください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- 製品を保管する場合は、直射日光を避け涼しい所においてください。
- チョーキング面(劣化して粉を吹いた面)に使用する場合は、テープ跡、糊残りしやすくなりますのでご注意ください。

【規格】#652

サイズ(mm×m)	入り数	色
30×25	48R	オレンジ
50×25	30R	オレンジ

※他サイズについてはご相談ください。

一般特性		
項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.12
粘着力	N/25mm	2.70
引張強さ	N/25mm	84
伸び率	%	17.1

リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13
リンレイ日本橋ビル

TEL: 03-3663-0071 (代表)

FAX: 03-3663-1400

URL: <http://www.rinrei-tape.co.jp>

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡



夏場の糊残り性試験

樹脂サッシ、アルミサッシにテープを貼り付け、10日後の糊残りを観察 ※1




樹脂サッシ



アルミサッシ

冬場の結露(降雨)時の糊残り性試験

昼間に樹脂サッシ、アルミサッシにテープを貼り付け、翌朝、結露後の糊残りを観察 ※2



樹脂サッシ




アルミサッシ

気温が高く、糊が残りやすい夏場でも糊残りが少ないです。また、直射日光に当たっても糊が残りにくいです。

昼と夜の寒暖差が激しい冬場の結露後でも、糊残りが少ないです。また、初期接着も良好です。

夏場、冬場にかかわらず「オールシーズン」での使用が可能

※1 ※2 キセノンウェザーメータによる促進、再現試験を行っております。



#652
マスクー550

#652
マスクー1100

アルミ・樹脂サッシ兼用「マスクー」
550mm/1100mm 2サイズが、ラインナップ!

#652 マスクー

高密度ポリエチレンコロナ処理

【規格】#652 マスクー

品名	サイズ(mm×mm×m)	製品仕上幅(mm)	入り数
#652マスクー 550	20×550×20	100	30R
#652マスクー 1100	20×1100×20	160	30R