

<クラフトテープ性能表>

用途	品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
包装用	200	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.4	53.6	8
	207	クラフト紙	合成ゴム系	0.13	2.86	65.2	10
	291	特殊クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.45	61	9
	280	晒クラフト紙	合成ゴム系	0.14	8.15	64.8	9
	200W	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.66	64.4	8
	280W	晒クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.6	68.1	9
	ミシン目クラフト	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	8.57	53.7	8
	240	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	8.64	68.9	9
	250	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.4	53.6	8
	285	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	8.15	64.8	9
	285AT4ヶ国語	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	8.15	64.8	9
	285取注割注	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	8.15	64.8	9