

<和紙テープ性能表>

用途	品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
包装用	110	特殊和紙	ゴム系	0.093	1.24	32.8	6
	112	特殊和紙	ゴム系	0.093	1.24	32.8	6
	140	特殊和紙	ゴム系	0.093	1.24	32.8	6

マスキング用	136	特殊和紙	アクリル系	0.087	0.96	30.2	9
	138	特殊和紙	アクリル系	0.087	0.96	30.2	9
	133	特殊和紙	アクリル系	0.089	0.96	37.6	5

建築用	121	特殊和紙	ゴム系	0.093	1.72	32.8	6
	161 藤乃	特殊和紙	アクリル系	0.09	1.35	36	8
	105	特殊和紙	ゴム系	0.089	1.2	32.8	6

シーリング用	170	特殊和紙	ゴム系	0.098	0.96	30.2	9
	171 ATLAS	特殊和紙	ゴム系	0.1	1.22	37.5	8
	172 GAIA	特殊和紙	アクリル系	0.09	1.31	31.9	11
	173 PROTEUS	特殊和紙	アクリル系	0.09	1.47	35.9	9

< Washi tape >

Application	Number	Base material	Adhesive	Thickness (mm)	Adhesive force (N/cm)	Strength (N/cm)	Growth rate (%)
Packaging	110	Washi	Rubber	0.093	1.24	32.8	6
	112	Washi	Rubber	0.093	1.24	32.8	6
	140	Washi	Rubber	0.093	1.24	32.8	6

Masking for painting	136	Washi	Acrylic	0.087	0.96	30.2	9
	138	Washi	Acrylic	0.087	0.96	30.2	9
	133	Washi	Acrylic	0.089	0.96	37.6	5

Construction	121	Washi	Rubber	0.093	1.72	32.8	6
	161 Fujino	Washi	Acrylic	0.09	1.35	36	8