

<その他テープ性能表>

| 用途 | 品番 | 基材 | 粘着剤 | 厚さ (mm) | 粘着力 (N/cm) | 引張強さ (N/cm) | 伸び率 (%) |
|--------|-----------------------|-------|-------|------------|---------------|----------------|------------|
| バッグシール | 194 | 特殊和紙 | ゴム系 | 0.085 | 3.00 | 37.2 | 4 |
| マット固定 | 661B・661C | PEクロス | アクリル系 | 0.17 | 2.70 | 65.0 | 18 |
| プラコア | 670・620・ 6227 プラコア | | | | | | |
| 漆喰 | 849 | 漆喰基材 | アクリル系 | | | | |
| 補修用 | バッチ両面 | スフ布 | 合成ゴム系 | 0.33 | 28.0/28.0 | - | - |